200-16

Copolyamid - Pulver

08.09.2026
info@rowak.ch

Produktname	ROWALIT™ 200-16
Typ	Biobasierte Produkte, Copolyamid
Chemischer Charakter	Copolyamid
Schmelzbereich	110 – 120 °C DSC
Schmelzindex	40 g / 10 Min. (MFI 160°C / 2,16 kg)
Korngrößen	Pastenpunkt (0 – 80 µm) Doppelpunkt (80 – 200 µm) Pulverpunkt Granulat Weitere Größen auf Anfrage
Waschbeständigkeit	60 °C
Chemische Reinigungsbeständigkeit	sehr gut
Beschaffenheit	Weisses Pulver
Anteil nachwachsende Rohstoffe	42 %
Biologische Abbaubarkeit	nein
Verklebung mit Elektropressen	Fugentemperatur: 120 – 140 °C Druck: 3 – 5 N/cm² Zeit: 10 – 18 Sekunden
Anwendung	Einlagestoffe mit breitem Einsatzgebiet, technische Verklebungen auf schwierig zu verklebenden Substraten