ROWALIT

500-SIT-38

Thermoplastisches Polyurethan

07.09.2026
info@rowak.ch

Produktname	ROWALIT™ 500-SIT-38
Typ	TPU
Chemischer Charakter	TPU
Erweichungspunkt	105 – 120 °C (ISO 306)
Schmelzindex	20 g / 10 Min. (MFI 160°C / 2,16 kg)
Korngrößen	Pastenpunkt (0 – 63 µm, 0 – 80 µm) Doppelpunkt (80 – 200 µm) Streubeschichtung (100 – 500 µm) Granulat
Waschbeständigkeit	60 °C
Chemische Reinigungsbeständigkeit	gut
Wärmestandfestigkeit	90 °C
Typische Anwendungen	Heat Transfer Labels
Dampfbeständigkeit	ja
Beschaffenheit	Weisses Pulver
Anteil nachwachsende Rohstoffe	0 %
Biologische Abbaubarkeit	nein

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntisse und Erfahrungen. Wir beraten Sie damit Unverbindlich und bitten Sie, alle Angaben über die Verwendung unserer Produkte auf die bei Ihnen vorliegenden Verhältnisse abzustimmen und den verwendeten Materialien anzupassen.

ROWAK
SWISS ENGINEERED ADHESIVES

ROWAK AG
Hadlaubstrasse 66
8006 Zürich
Switzerland

ROWAK AG
Schmittenstrasse 21
79771 Klettgau-Griessen
Germany

Verklebung mit Elektropressen	Fugentemperatur: 125 – 145 °C Druck: 2 – 4 N/cm² Zeit: 12 – 20 Sekunden
Eigenschaften	• frei von zinnorg. Verbindung, Formaldehyd, Chlorphenol • konform mit Ökotex 100 Kl. 1, Eco Passport vorhanden, REACH SVHC
Anwendung	Heat Transfer Etiketten

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntisse und Erfahrungen. Wir beraten Sie damit Unverbindlich und bitten Sie, alle Angaben über die Verwendung unserer Produkte auf die bei Ihnen vorliegenden Verhältnisse abzustimmen und den verwendeten Materialien anzupassen.

ROWAK
SWISS ENGINEERED ADHESIVES

ROWAK AG
Hadlaubstrasse 66
8006 Zürich
Switzerland

ROWAK AG
Schmittenstrasse 21
79771 Klettgau-Griessen
Germany

ISO 9001
Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem
www.tuvsud.com/ms-zert